MA54xx01/MA54xx – биндер для эмали

Отличное решение для открыто-пористой отделки и задач, когда требуется придать изделию цвет и сохранить видимость структуры дерева. Обладает устойчивостью к УФ-излучению, повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Используется в качестве финишного слоя.
Назначение: покрытие плоских поверхностей и деревянных изделий
Способ нанесения: распыление: пульверизатор, airless, airmix

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент Код	Соотношение по массе, г
MA54xx01/MA54xx	100
Отвердитель 041B	10
Разбавитель TZ33-TZ35	10-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение	
	MA54xx01	MA54xx
Содержание нелетучих веществ	52**%**(+/- 2)	28% (+/- 2) 45
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	125 сек. (+/- 5)	66 сек. (+/- 5)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	20 сек (+/- 2)	21 сек. (+/- 2)
Время жизни готовой смеси	6 часов	
Плотность продукта	1,320 кг/л (+/- 0,03)	0,920 кг/л (+/- 0,03)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м^2)	120-140 гр/м^2	
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут	40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов	
Количество слоев	1	
Степень блеска	MA54xx01 - 10/20/30 глосс MA54 xx - 5/10/15/20/30/45/60/70/90глосс	
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм	

Примечания: для открыто-пористой отделки используется как само-грунтующаяся эмаль в два слоя с промежуточной шлифовкой.
Колеруется пигментными пастами серии PZ3XX.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

ред.: март 2025г.